

# Glazol wsu Zijdeglanslak

Zijdeglanslak voor binnen

# DE VOS VERF

## Glazol wsu Zijdeglanslak

VERFFABRIEK  
H. DE VOS & ZN BV  
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE  
BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

Nr. 1 in open tijd

Sublieme vloeïing

Hoge dekkracht

Geen donkervergeling

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv  
Saturnusstraat 15, 2516 AD Den Haag  
Telefoon 070 347 36 31  
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl  
Den Haag / Haarlem / Brummen / Schiedam



# DE VOS VERF

# Glazol wsu Zijdeglanslak



## Omschrijving

Watergedragen zijdeglanzende aflak voor binnen.

## Eigenschappen

- Nr. 1 in open tijd
- Zakt niet bij vol aanbrengen
- Uitstekende vloeiing
- Prettige verwerking
- Hoge dekkraft
- Huidvetbestendig
- Geen donkervergeling
- Perfect eindresultaat
- Reukarm

## Toepassing

Glazol wsu zijdeglanslak kan binnen worden toegepast op vakkundig voorbehandeld en gegrond houtwerk, harde kunststof en metaal.

## Verpakking

½, 1 en 2½ liter

## Technische gegevens

### Applicatiemethode

Kwast, lakroller

### Verwerkingsomstandigheden

Advies op grote vlakken: vol opzetten met lakroller, los ophalen met brede platte kwast.

Verwerkingstemperatuur: 10-25 °C

Relatieve luchtvochtigheid: 60 - max 85%

### Verdunning

Strijkklaar

### Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 50 micron komt overeen met Nat: 120 micron.

Houtwerk bij voorkeur gronden met Glazol wsf grondlak.

### Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 100 micron

Stofdroog: na ca. 1 uur

Schuurbaar: na 8 uur

Overschilderbaar: na 16 uur

### Rendement

8-10 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

### Dichtheid

Wit product: 1,32 kg/l

### Vaste stofgehalte

Wit product: ca. 57 % (m/m) / ca. 44 % (v/v)

### Glansgraad

Zijdeglans

### Vloeiing

Uitstekend

### Elasticiteit

Goed

### Hechting

Goede hechting op:

- met Glazol wsf grondlak voorbehandeld houtwerk.
- vakkundig voorbehandeld en gegrond kunststof en metaal.

### Overschilderbaarheid

Overschilderbaar met Glazol watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

### Dekkracht

Hoog

### Reinigbaarheid

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

### Vloeren en trappen

Neem voor toepassing op trappen en vloeren contact op met uw verftechnisch adviseur.

### Kleur

Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.

### Houdbaarheid

Tenminste 6 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

### Werkschema

Zie merkblad (op aanvraag)

1980-2