

Productinformatie

GLAZOL goud-effectlak

- Groep** : Watergedragen verven
- Omschrijving** : Watergedragen effectlak voor binnen en buiten op basis van een acrylaat-dispersie
- Eigenschappen** : - Briljant goud-effect
- Niet oxiderend
- Sneldrogend
- Soepele verwerking met kwast en/of lakrol
- Goede dekking
- Onverzeepbaar
- Natuurlijke zijdeglans
- Oplosmiddelarm
- Waterverdunbaar
- Vochtregulerend
- Geurarm
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : Op gegrond hout, voorbehandeld metaal, stucwerk en lijsten en bestaande, intacte verflagen (zie werkschema).
- Werkschema** : Voorbehandeling hout:
Kaal hout: grondig schuren, reinigen en ontvetten. Tropische houtsoorten extra goed ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel.
Bestaande, intacte verflagen: schuren, reinigen en ontvetten.
- Doorbloedende (tropische) houtsoorten gronden met twee lagen GLAZOL WPM multiprimer.
 - Overige houtsoorten en ondergronden één à tweemaal gronden met GLAZOL WGR grondlak BB of GLAZOL WPM multiprimer.
 - Eventueel plamuren met PLANOL acrylplamuur, PLANOL EM plamuur of PLANOL BB plamuur.
- Alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht licht schuren.
- Voorbehandeling metaal:
- Metalen gronden met Roestex LV primer, Südwest All-grund of Glazol WPM multiprimer
 - Voorbehandeling staal zie product-info 26300
- Afwerking:
- Voor gebruik GLAZOL goud-effectlak goed omroeren.
 - GLAZOL goud-effectlak in dunne lagen aanbrengen en licht uitstrijken in de nerfrichting van het hout.
 - Voor het uitstrijken bij voorkeur een soepele, langharige en verzadigde verniskwast gebruiken.
 - Minimaal 3 lagen aanbrengen.
 - Alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht licht schuren met fijne schuurpad.



DE VOS VERF

25700-01

Productinformatie

GLAZOL goud-effectlak

Opmerking : Houten geveltimmerwerk zoals ramen, kozijnen, deuren e.d. dient te voldoen aan de eisen van KVT 95 (kwaliteit timmerwerk).

Verpakking : 500 ml, 1 en 2,5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerking : Bij voorkeur nastrijken met een soepele, langharige en verzadigde verniskwast.

Verwerkingsomstandigheden : Verwerkingstemperatuur: 8 - 30° C
Relatieve vochtigheid: max. 85%

Houtvochtigheid : Loofhout: max. 12%
Naaldhout: max. 15%

Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV en een natte laagdikte van 70 micron:
- Stofdroog: na 1 uur
- Kleefvrij: na 2 uur
- Overschilderbaar: na 16 uur
- Doorharding: 2 tot 3 dagen

Elasticiteit : Voldoende om de werking van het hout op te vangen

Dichtheid : 1,17 kg/dm³

Vaste stofgehalte : product: 46,3% (m/m)
35,5% (v/v)

Verdunning : Water

Vergelingsweerstand : Uitstekend. Minimale vergelijng, zowel in donkere als bij warme omstandigheden

Hechting : Prima hechting op een goed gereinigde en geschuurde ondergrond

Rendement : 12 - 14 m² per liter

Geadviseerde laagdikte per laag : - Droge laag: 25 micron
- Natte laag: 70 micron

Vloeiing : Goed

Glansgraad : 25 @ 60°

Dekkend vermogen : Goed

Houdbaarheid : Tenminste 1 maand houdbaar indien opgeslagen op een droge plaats in goed gesloten verpakking (**vorstvrij**)

Kleur : Goudkleur

VEILIGHEID

Veiligheidsaspecten : - Met betrekking tot de afvalverwerking, veiligheid en gezondheid dient de gebruiker zich aan de vigerende wet- en regelgeving te houden.
- Zie voor verdere gegevens het etiket en het betreffende veiligheidsinformatieblad.

Vervoer ADR/VLG-klasse : Geen

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER