

DE VOS VERF

31600-04

Productinformatie

FLUWEX DA ACRYLMUURVERF

Groep

: Muurverven

Omschrijving

: Een hoogwaardige, met water verdunbare muurverf voor binnen en buiten op basis van een 100% acrylaatdispersie

Eigenschappen

- : - Uitstekende buitenduurzaamheid
- Was- en schrobvast volgens DIN 53778
- Reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
- Zijdeglans
- Minder gevoelig voor schimmelaangroei in vochtige ruimten
- Uitstekende verwerkingseigenschappen met de kwast of verfrol
- Uitstekend te verspuiten met de airless-spray
- Waterdampdoorlatend
- Minimale verkleuring
- Carbonatatie-remmend
- Geen hinderlijke geur
- Snel droog zodat ruimten direct in gebruik genomen kunnen worden
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo

Toepassing

- : - Op winddroog beton, gasbeton schuur-, pleister- en metselwerk, gips-, houtwolcement- en boardplaten e.d.
- Als topcoating over FLUWEX KW kwartsmuurverf voor het verkrijgen van een duurzaam, elastisch buitenmuurverfsysteem.
- Als topcoating over DEVO glasweefseldoek. Toepassing van FLUWEX DA acrylmuurverf resulteert in een decoratief, goed reinigbaar muurverfsysteem voor binnen, dat bestand is tegen mechanische beschadigingen.
- Op diverse soorten behang en rauhfaserpapier.
- Op bestaande, intacte dispersie-muurverflagen, mits deze eerst goed gereinigd en ontvet zijn en niet verweken met water.

Werkschema

- : Bestaand verfsysteem (dispersie)
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel, FLUWEX VS voorstrijkmiddel of FLUWEX DA acrylmuurverf, verdund met 50 % water.
- Afwerken met één, zonodig twee lagen FLUWEX DA acrylmuurverf.

08-05-15

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Productinformatie

FLUWEX DA ACRYLMUURVERF

Onbehandelde ondergrond

- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonsliktuid.
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel. In buitentoepassing (beton e.d.) eventueel voorbehandelen met IMPREGNEERGROND PM.
- Afwerken met één, zonodig twee lagen FLUWEX DA acrylmuurverf.

Opmerking

- Bij toepassing in vochtige ruimten, zoals badkamers en keukens dient men erop te letten dat bestaande muurverflagen watervast zijn en bij voorkeur ademen. De watervastheid kan gecontroleerd worden door de bestaande verflaag nat te maken met water en met een scherp voorwerp te controleren of deze week of rul wordt.
- Metalen delen zoals spijkers en schroeven vooraf gronden met Glazol WPM multiprimer of ROESTEX LV primer.
- IMPREGNEERGROND PM bij voorkeur niet binnen toepassen, gezien de aard van het oplosmiddel.
- Waterkringen, nicotinevlekken of andere voor dispersieverven gevoelige plekken dienen geïsoleerd te worden. Raadpleeg product-info FLUWEX ISO muurverf (31900) of informeer bij onze technische dienst.

Verpakking

: 1, 5 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerking

: Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfröller. Goed te verspuiten met airless-, aircoat- of luchtverfspuit.

Verwerkingsomstandigheden

: De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.

De maximale verwerkingstemperatuur is 30° C (ondergrond en omgeving). Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 85%.

Overschilderbaar

: Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere voor buiten en binnen geschikte dispersieverf (laag gepigmenteerd).
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.

Dichtheid

: Wit product: 1,40 kg/dm³

Vaste stofgehalte

: Wit product: 59% (m/m) 30% (v/v)

Spuitcondities (aircoat)

: - Materiaaldruk: 180-220 bar; luchtdruk: ca. 4 bar
- Spuittip 17 - 40, 17 - 50

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

31600-04

Productinformatie

FLUWEX DA ACRYLMUURVERF

| | |
|---------------------|---|
| Verdunning | : Water |
| Vergelingsweerstand | : Niet vergelend |
| Rendement | : 9 - 12 m ² /l, afhankelijk van zuiging en ruwheid van de ondergrond. |
| Glansgraad | : Zijdeglans |
| Reinigbaarheid | : - Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (bij voorkeur loogvrij) - Was en schrobvast volgens DIN 53778 |
| Buitenduurzaamheid | : Uitstekend |
| Houdbaarheid | : In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Bij voorkeur opslaan op een droge, koele plaats. Absoluut vorstvrij bewaren. |
| Kleur | : Wit en alle kleuren van het De Vos kleurmengstelsel of eventueel volgens passend voorbeeld |

08-05-15

3



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG
WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL18INGB0000015119
ABN AMRO
NL51ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.