

DE VOS VERF

41100-01

Productinformatie

FIROLIN 1-KOMPONENT DEKLAK BLANK

- Groep** : Vernissen/transparante beitsen
- Omschrijving** : Een heldere, isolerende, slijt- en watervaste 1-componentige deklak voor binnen op basis van een vochthardende polyurethaanhars
- Eigenschappen** : - Harde, sterke en slijtvaste transparante coating
- Bestand tegen alcohol, oliën en vetten, zwakke chemicaliën en alle gebruikelijke reinigingsmiddelen
- Zeer snelle aan- en drooging, ook in dikke lagen
- Hoge elasticiteit
- Gemakkelijk te verwerken met kwast of verfspuit
- Droogt en reageert met vocht uit de lucht
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo
- Toepassing** : - Als slijtvaste, isolerende en waterafstotende glanzende deklaag op onbehandelde houten vloeren, parket- en betonvloeren, tafelbladen, dorpels, laboratoriumtafels, houten aanrechtbladen, boten, banken e.d.
- Werkschema** : Onbehandeld hout
- Ondergrond zeer goed reinigen, schuren en ontvetten.
- **1^e laag** FIROLIN 1-komponent deklak verdunnen met ca. 30 % Firolin verdunner.
- **2^e laag** FIROLIN 1-komponent deklak na 3 uur (in ieder geval binnen 12 uur) onverdund aanbrengen.
- Alvorens de **3^e en 4^e laag** worden aangebracht een droogtijd van 8 uur in acht nemen en licht schuren.
- Opmerking** : - Niet verwerken bij temperaturen beneden 10° C.
- Gedurende verwerking en droging goed ventileren.
- FIROLIN 1-komponent deklak is gevoelig voor UV-licht; derhalve niet buiten toepassen.
- Neem voor reeds behandelde ondergronden contact op met onze Technische Dienst.
- Volgende lagen binnen 12 uur aanbrengen.
- Verpakking** : 1 en 5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Zeer gemakkelijke verwerking met de kwast of speciale verfroller.
- Verwerkingsomstandigheden : Niet verwerken bij temperaturen beneden 10° C.
- Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV en een natte laagdikte van 60 micron:
- Stofdroog : na 20 minuten
- Kleefvrij : na 60 minuten
- Uitgehard : na 3 - 6 uur
- Beloopbaar : na 12 uur

08-05-15

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

41100-01

Productinformatie

FIROLIN 1-KOMPONENT DEKLAK BLANK

Dichtheid	: 1,0 kg/dm ³
Spuitcondities	: - Druk : ca. 2,5 bar - Opening : 0,5 - 2 mm
Verdunning	: Bij kwastverwerking: FIROLIN-verdunner Bij spuitverwerking: 10 - 15% FIROLIN-verdunner
Hechting	: Uitstekende hechting op gereinigde houten en betonnen ondergrond. Tropische houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel.
Rendement	: 10 - 15 m ² per liter
Vloeiing	: Uitstekend
Glansgraad	: Hoogglans
Reinigbaarheid	: Uitstekend reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
Vlampunt	: 26° C
Houdbaarheid	: Niet aangebroken verpakking 6 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Verpakking na gebruik goed sluiten.
Kleur	: Blank

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG
WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL18INGB0000015119
ABN AMRO
NL51ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.