

Productinformatie

REMONTA WPL TRANSPARANTE MEUBEL-/PARKETLAK ZIJDEGLANS

- Groep** : Watergedragen verven
- Omschrijving** : Watergedragen, zijdeglanzende krasvaste vernis voor binnen op basis van een polyurethaan-dispersie
- Eigenschappen** : - Kras- en slijtvast
- Accentueert de houtnerf
- Goede drogings-eigenschappen
- Prettige verwerking met kwast en verfrol
- Zeer fraaie zijdeglans
- Bestand tegen reinigingsmiddelen, koffie, thee, wijn e.d.
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : Decoratieve en beschermende afwerking van hout zoals parketvloeren, trappen, meubelen, barbladen, aanrechtbladen, betimmeringen, ramen en kozijnen.
- Werkschema** : Onbehandeld hout
- Tropische houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel.
- Goed glad schuren met 3M fre-cut schuurpapier nr. 150.
- Afwerken met minimaal 3 lagen REMONTA WPL transparante meubel-/parketlak, in de richting van de houtnerf. Voor toepassing op vloeren wordt geadviseerd om 4 lagen aan te brengen.
- Alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht licht schuren met 3M fre-cut schuurpapier nr. 180 en stofvrij maken.
- Behandeld hout
- Intacte vernislagen **grondig** schuren (niet doorschuren) en ontvetten. Bij doorschuren tot het kale hout kan bij diverse houtsoorten kleurverschil ontstaan tussen het kale hout en intacte vernislagen.
- Afwerken met minimaal 3 lagen REMONTA WPL transparante meubel-/parketlak. Voor toepassing op vloeren wordt geadviseerd om 4 lagen aan te brengen.
- Alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht licht schuren met 3M fre-cut schuurpapier nr. 180 en stofvrij maken.
- Opmerking** : - Om te voorkomen dat REMONTA WPL transparante meubel-/parketlak niet hecht en slecht droogt dienen waslagen op de ondergrond volledig verwijderd te worden. Raadpleeg voor meer informatie onze Technische Dienst.
- Bij toepassing van een transparante kleur adviseren wij voor de eerste twee lagen REMONTA WPL in de transparante kleur en voor de laatste twee lagen REMONTA WPL blank.



Productinformatie

REMONTA WPL TRANSPARANTE MEUBEL-/PARKETLAK ZIJDEGLANS

Verpakking : 1 en 2½ liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerking : Goede verwerking met kwast of verfrol:
- kwastverwerking: op hout aanbrengen met Copenhagen Prof-kwast, verdelen en los opstrijken in de richting van de nerf.
- rolverwerking: aanbrengen en verdelen met viltrol dubbeldik of Velvet Brush.

Verwerkingsomstandigheden : Verwerkingstemperatuur: 10 - 30° C
Relatieve vochtigheid: max. 85%

Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV en een droge laagdikte van 20 micron:
- Stofdroog : 20 minuten
- Kleefvrij : 45 minuten
- Overschilderbaar: na 6 - 8 uur
- Beloopbaar : na 16 uur

Elasticiteit : Voldoende om de werking van het hout op te vangen

Dichtheid : 1,05 kg/dm³

Vaste stofgehalte : 32,6% (m/m)
29,1% (v/v)

Hechting : Prima hechting op:
Kaal hout en intacte verflagen: mits goed gereinigd, geschuurd, ontvet en ontdaan van was of wasachtige stoffen

Rendement : Ca. 12 m² per liter bij een droge laagdikte van 20 micron

Vloeiing : Goed

Geadviseerde laagdikte per laag : Minimaal 20 micron.
Als beschermend systeem minimaal 3 à 4 lagen.

Vloeiing : Goed

Glansgraad : Zijdeglans

Vlampunt : > 100° C

Houdbaarheid : Tenminste 1 jaar houdbaar indien opgeslagen op een droge plaats in goed gesloten verpakking.

Kleur : Blank en volgens De Vos kleurollectie vernissen en blanke lakken

Onderhoud : Reinigen met Universol verfreiniger 1 : 100 in water.
Intensief belopen vloeren onderhouden met Taski Vision Matt.

