

Glazol Isoprimer

Sneldrogende en isolerende primer op basis van alkydhars

DE VOS VERF

Glazol Isoprimer

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

— Sneldrogend

— Gemakkelijke verwerking

— Isoleert inhoudsstoffen van hout

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



DE VOS VERF

Glazol Isoprimer



Omschrijving

Een sneldrogende, isolerende primer op basis van alkydhars.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Isolerende eigenschappen op hout
- Uitstekende verwerking met kwast en verfroller
- Goede dekking
- Goede buitenduurzaamheid

Toepassing

Glazol Isoprimer kan buiten worden toegepast als sneldrogende, isolerende primer op houten ondergronden.
In combinatie met Planol Snelplamuur is Glazol Isoprimer bij uitstek geschikt voor toepassing in een '24 uur systeem'.

Verpakking

1 en 2½ liter

Technische gegevens

Applicatiemethode

Kwast, lakroller

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunning

Verdunnen met maximaal 5% Vuratine (terpentine, white spirit)

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 35 micron komt overeen met Nat: 75 micron

Droging bij 20 °C, 65% RV en

Stofdroog: na 1-2 uur

een natte laag van 75 micron

Kleefvrij: na 2 uur

Schuurbaar: na 5 uur

Overschilderbaar: na 5 uur

Rendement

11-13 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid

Wit product: 1,39 kg/l

Vaste stofgehalte

Wit product: ca. 77 % (m/m)/ca. 59% (v/v)

Vlampunt

27 °C

Glansgraad

Mat

Vloeiing

Goed

Elasticiteit

Voldoende

Hechting

Prima hechting op kaal hout

Overschilderbaarheid

Overschilderbaar met Glazol vls systeemlak, Glazol xTD hoogglanslak, Glazolux hoogglanslak, Glazol matglans kv en watergedragen Glazol lakken.

Dekkracht

Goed

Reinigbaarheid

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen

Buitenduurzaamheid

Goed

Kleur

Wit en grijstinten uit wit

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Werkschema

Zie merkblad (op aanvraag)

1070-3