

Glazol vLS systeemlak

Gesiliconiseerde voor- en aflak voor buiten

DE VOS VERF

Glazol vLS Systeemlak

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

— Strakke vloeïing

— Hoge dekkracht

— Goed schuurbaar

— Gemakkelijke verwerking

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



DE VOS VERF

Glazol vLS systeemlak



Omschrijving

Een luchtdrogende, halfglanzende voor- en aflak voor buiten op basis van gesiliconiseerde alkydharsen.

Eigenschappen

- Gemakkelijke verwerking
- Strakke vloeiing
- Hoge dekkraft, prima kantendekking
- Volgende dag goed schuurbaar
- Prima buitenduurzaamheid
- Goede drogingseigenschappen
- Vochtregulerende eigenschappen
- Geschikt als onderhoudsverf in een periodeschema
- Indien gewenst af te dunnen met max. 5% white spirit

Toepassing

Glazol vLS systeemlak kan buiten uitstekend worden toegepast als voorlak op gegrond houtwerk én op de juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof (zie Werkschema). Glazol vLS systeemlak is als aflak prima toe te passen in een periodeschema.

Verpakking

1 en 2½ liter

Technische gegevens

Applicatiemethode

Kwast, lakroller

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunning

Verdunnen met maximaal 5% Vuratine (terpentine, white spirit).

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron

Droging bij 20 °C, 65% RV en

Stofdroog: na 4 uur

een natte laag van 75 micron

Kleefvrij: na 6 uur

Overschilderbaar: na 16 uur

Rendement

12-14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid

Wit product: 1,30 kg/l

Vaste stofgehalte

Wit product: ca. 80 % (m/m)/ca. 66 % (v/v)

Vlampunt

40 °C

Glansgraad

Zijdeglans; 40 GU/60° (na ca. 14 dagen)

Vloeiing

Uitstekend

Elasticiteit

Goed

Overschilderbaarheid

Uitstekend toe te passen als voor- en aflak op goed hechtende alkydverven. Kaal hout gronden met Glazol grondlak of Glazol vLS systeemlak, verdund met max. 5% Vuratine. Overschilderbaar met Glazol vLS systeemlak, Glazol xTD hoogglanslak, Glazol lux hoogglanslak, Glazol matglans kv en watergedragen lakken.

Dekkracht

Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vLS systeemlak, 1:1 gemengd met wit.

Reinigbaarheid

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Minimaal 3-5 jaar. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door de ondergrondbehandeling, de constructie- en materiaaleigenschappen van het te schilderen object, de kwaliteit van verlijming en de beglazing. Gebreken in constructie etc. dienen tijdig hersteld te worden. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk). Glazol vLS systeemlak als aflak toepassen in een periodeschema, waarbij het schilderwerk iedere 2 tot 3 jaar wordt geinspecteerd en gebreken worden hersteld. Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld. In donkere ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).

Kleur

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Werkschema

Zie merkblad (op aanvraag)

1100-3