

# Glazol vsv Grondlak

4-seizoenen grondlak voor buiten

# DE VOS VERF

## Glazol vsv Grondlak

VERFFABRIEK  
H. DE VOS & ZN BV  
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE  
BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

— Snelle droging

— Uitstekende vloeiing

— Goede hechting

— Prima schuurbaar

**Verffabriek H. de Vos & Zn. bv**  
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag  
Telefoon 070 347 36 31  
[info@devosverf.nl](mailto:info@devosverf.nl) / [www.devosverf.nl](http://www.devosverf.nl)  
Den Haag / Haarlem / Brummen



# DE VOS VERF

# Glazol vsv Grondlak



<b>Omschrijving</b>	Een luchtdrogende grond- en overgrondlak voor buiten, speciaal ontwikkeld voor 4-seizoenen onderhoud.
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prima drogingseigenschappen bij lagere temperaturen</li><li>- Uitstekende vloeïing</li><li>- Zeer goede hechting op hout</li><li>- Uitstekend schuurbaar</li><li>- Kan buiten 1 jaar onafgewerkt overstaan</li><li>- Gemakkelijk te verwerken</li><li>- Vochtregulerend</li><li>- Ook bij 'normale' temperaturen prima toepasbaar</li></ul>
<b>Toepassing</b>	Glazol vsv grondlak kan buiten uitstekend worden toegepast als basisgrondlak en overgrondlak op nieuw en reeds geschilderd hout én op de juiste wijze voorbehandeld metaal en kunststof (zie Werkschema).
<b>Verpakking</b>	½, 1 en 2½ liter
<b>Technische gegevens</b>	
<b>Applicatiemethode</b>	Kwast, lakroller
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Verwerkingstemperatuur: 0-25 °C Relatieve luchtvochtigheid: max 85% Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt. De viscositeit van de verf kan binnen de temperatuurrange van 0-25 °C enigszins variëren.
<b>Verdunning</b>	Strijkklaar
<b>Geadviseerde laagdikte per laag</b>	Droog: 40 micron komt overeen met Nat: 75 micron
<b>Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 75 micron</b>	Stofdroog: na 1½-2 uur Kleefvrij: na 4 uur Overschilderbaar: na 16 uur
<b>Droging bij 5 °C, 90% RV en een natte laag van 75 micron</b>	Stofdroog: na 3 uur Kleefvrij: na 5 uur Overschilderbaar: na 16 uur
<b>Rendement</b>	12-14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond.
<b>Dichtheid</b>	Wit product: 1,45 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	Wit product: ca. 79 % (m/m) / ca. 60 % (v/v)
<b>Vlampunt</b>	40 °C
<b>Glansgraad</b>	Zijdeglans; 40 GU/60°
<b>Vloeïing</b>	Uitstekend
<b>Elasticiteit</b>	Goed
<b>Hechting</b>	Uitstekende hechting op kaal hout, intacte, geschuurde en gereinigde laklagen, voorbehandeld staal en kunststof.
<b>Overschilderbaarheid</b>	Overschilderbaar met Glazol vsv grondlak en af te lakken met Glazol vsv hoogglanslak.
<b>Dekkracht</b>	Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vsv grondlak in bijpassende dekkende kleur.
<b>Reinigbaarheid</b>	Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
<b>Buitenduurzaamheid</b>	Glazol vsv grondlak in twee lagen kan buiten een jaar overstaan. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dient te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
<b>Kleur</b>	Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.
<b>Werkschema</b>	Zie merkblad (op aanvraag)