

Glazolux Hoogglanslak

Hoogglanzende lak met gemakkelijke verwerking

DE VOS VERF

Glazolux Hoogglanslak

— Hoge, bolle glans

— Zeer goede vloeïing

— Gemakkelijke verwerking

— Prima droging

— VERFFABRIEK

H. DE VOS & ZN BV

DEN HAAG

— BIJ KONINKLIJKE

BESCHIKKING

HOFLEVERANCIER

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv

Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag

Telefoon 070 347 36 31

info@devosverf.nl / www.devosverf.nl

Den Haag / Haarlem / Brummen



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

Glazolux Hoogglanslak



Omschrijving

Een luchtdrogende, hoogglanzende lak op basis van hoogwaardige alkydharsen.

Eigenschappen

- Hoge, bolle glans
- Prima buitenduurzaamheid en lang glansbehoud
- Gemakkelijke verwerking
- Zeer goede vloeijing
- Hoge dekkraft
- Prima droging

Toepassing

Glazolux Hoogglanslak kan uitstekend worden toegepast op geground en voorgelakt houtwerk én op de juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof.

Verpakking

1 en 2½ liter

Technische gegevens

Applicatiemethode

Kwast, lakroller

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunning

Strijkklaar

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron

Droging bij 20 °C, 65% RV en

Stofdroog: na 4 uur

een natte laag van 75 micron

Kleefvrij: na 6 uur

Overschilderbaar: na 16 uur

Rendement

12-14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid

Wit product: 1,22 kg/l

Vaste stofgehalte

Wit product: 76 % (m/m)/60 % (v/v)

Vlampunt

40 °C

Glansgraad

Hoge, bolle glans; >80 GU/20°

Vloeijing

Uitstekend

Elasticiteit

Goed

Overschilderbaarheid

Aanbevolen wordt om bestaande verflagen voor te lakken met Glazol vls systeemlak.

Dekkracht

Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vls systeemlak, 1:1 gemengd met wit.

Reinigbaarheid

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Minimaal 5 jaar. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door de ondergrondbehandeling, de constructie en materiaaleigenschappen van het te schilderen object, de kwaliteit van verlijming en de beglazing. Gebreken in constructie etc. dienen tijdig hersteld te worden.

Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).

Kleur

Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.

Houdbaarheid

In donkere ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).

Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Werkschema

Zie merkblad (op aanvraag)

1530-4