

Glazol vsv Hoogglanslak

4-seizoenen aflak voor buiten

DE VOS VERF

Glazol vsv Hoogglanslak

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

— Snelle droging

— Hoge, bolle glans

— Uitstekende vloeiing

— Kras- en slijtvast

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

Glazol vsv Hoogglanslak



Omschrijving	Een luchtdrogende, hoogglanzende lak voor buiten, speciaal ontwikkeld voor 4-seizoenen onderhoud.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">- Uitstekende drogingseigenschappen bij lagere temperaturen- Hoge, bolle glans- Perfecte vloeijing- Goede buitenduurzaamheid- Kras- en slijtvast- Gemakkelijk te verwerken- Hoge dekkraft- Ook bij 'normale' temperaturen prima toepasbaar
Toepassing	Glazol vsv hoogglanslak kan buiten uitstekend worden toegepast op geground houtwerk én op de juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof (zie Werkschema). Door de uitstekende drogingseigenschappen verlengt een verfsysteem met Glazol vsv hoogglanslak en Glazol vsv grondlak het seizoen voor buitenonderhoud en vermindert de kans op verregenen van het schilderwerk.
Verpakking	½, 1 en 2½ liter
Technische gegevens	
Applicatiemethode	Kwast, lakroller
Verwerkingsomstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 0-25 °C Relatieve luchtvochtigheid: max 85% Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt. De viscositeit van de verf kan binnen de temperatuurrange van 0-25 °C enigszins variëren.
Verdunning	Strijkklaar
Geadviseerde laagdikte per laag	Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron
Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 75 micron	Stofdroog: na 2 uur Kleefvrij: na 4 uur Overschilderbaar: na 16 uur
Droging bij 5 °C, 90% RV en een natte laag van 75 micron	Stofdroog: na 3½ uur Kleefvrij: na 6 uur Overschilderbaar: na 16 uur
Rendement	12-14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond
Dichtheid	Wit product: 1,25 kg/l
Vaste stofgehalte	Wit product: ca. 76 % (m/m) / ca. 59 % (v/v)
Vlampunt	40 °C
Glansgraad	Hoogglans; >80 GU/20°
Vloeijing	Uitstekend
Elasticiteit	Goed
Overschilderbaarheid	Aanbevolen wordt om bestaande verflagen voor te lakken met Glazol vsv grondlak. Alvorens af te lakken de grondlaag fijn schuren, b.v. met 3M Softback Super Fine.
Dekkracht	Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vsv grondlak in bijpassende dekkende kleur.
Reinigbaarheid	Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
Buitenduurzaamheid	Minimaal 5 jaar. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door de ondergrondbehandeling, de constructie en materiaaleigenschappen van het te schilderen object, de kwaliteit van verlijming en de beglazing. Gebreken in constructie etc. dienen tijdig hersteld te worden.
Kleur	Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dient te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
Houdbaarheid	Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld. In donkere ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).
Werkschema	Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking. Zie merkblad (op aanvraag)