

Glazol wsf Grondlak

Watergedragen grond- en voorlak
voor binnen en buiten

DE VOS VERF

Glazol wsf Grondlak

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

— Uitstekende vloeiing

— Goede open tijd

— Snelle droging

— Prima schuurbaar

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen / Schiedam



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF



Omschrijving

Watergedragen grondlak en voorlak voor binnen en buiten op hout.

Eigenschappen

- Perfecte ondergrond om op af te lakken
- Goede 'open tijd'
- Snel schuurbaar
- Uitstekende vloeiing
- Prettige verwerking
- Goede vulling
- Hoge dekkraft
- Uitstekende hechting op hout
- Snelle laagopbouw
- Reukarm

Toepassing

Glazol wsf grondlak kan binnen en buiten uitstekend worden toegepast als grondlak en voorlak op kaal hout en intacte verflagen.

Verpakking

½, 1 en 2½ liter

Technische gegevens

Applicatiemethode

Kwast, lakroller

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt.

Verdunning

Strijkklaar

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 50 micron komt overeen met Nat: 120 micron.

Bij voorkeur twee lagen aanbrengen, minimaal 80 micron droog.

Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 75 micron

Stofdroog: na 45 minuten

Schuurbaar: na 2 uur

Overschilderbaar: na 16 uur

Rendement

10 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid

Wit product: 1,35 kg/l

Vaste stofgehalte

Wit product: ca. 57 % (m/m) / ca. 40 % (v/v)

Glansgraad

Mat

Vloeiing

Uitstekend

Elasticiteit

Goed

Hechting

Goede hechting op kaal hout, intacte, geschuurde en gereinigde laklagen.

Overschilderbaarheid

Overschilderbaar met GLAZOL watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

Dekkracht

Goed

Reinigbaarheid

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

GLAZOL WSF kan buiten worden toegepast. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dient te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).

Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.

Kleur

Houdbaarheid

Tenminste 6 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Werschema

Zie merkblad (op aanvraag)