

Glazol xTD Hoogglanslak

Hoogglanzende, gesiliconiseerde lak met een uitstekende buitenduurzaamheid

DE VOS VERF

Glazol xTD Hoogglanslak

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Hoge, bolle glans

Zeer goede vloeïing

Gemakkelijke verwerking

Prima droging

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv

Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag

Telefoon 070 347 36 31

info@devosverf.nl / www.devosverf.nl

Den Haag / Haarlem / Brummen



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

Glazol xTD Hoogglanslak



Omschrijving Een luchtdrogende, hoogglanzende lak voor buiten op basis van een unieke combinatie van gesiliconiseerde alkydharsen.

Eigenschappen

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Hoge, bolle glans en langer glansbehoud
- Zeer goede vloeijing
- Hoge dekkraft
- Gemakkelijke verwerking
- Prima droging
- Indien gewenst af te dunnen met max. 5% white spirit

Toepassing Glazol xTD hoogglanslak kan buiten uitstekend worden toegepast op geground en voorgeelakt houtwerk én op juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof.

Verpakking ½, 1 en 2½ liter

Technische gegevens

Applicatiemethode Kwast, lakroller

Verwerkingsomstandigheden Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C
Relatieve luchtvochtigheid: max 85%
Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunning Verdunnen met maximaal 5% Vuratine (terpentine, white spirit)

Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron

Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 75 micron Stofdroog: na 4 uur
Kleefvrij: na 6 uur
Overschilderbaar: na 16 uur

Rendement 12-14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid Wit product: 1,28 kg/l

Vaste stofgehalte Wit product: ca. 80 % (m/m)/ca. 67 % (v/v)

Vlampunt 40 °C

Glansgraad Hoge, bolle glans; >80 GU/20°

Vloeijing Uitstekend

Elasticiteit Zeer goed

Overschilderbaarheid Aanbevolen wordt bestaande verflagen voor te lakken met Glazol vls systeemlak.

Dekkracht Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vls systeemlak, 1:1 gemengd met wit.

Reinigbaarheid Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid Minimaal 7 jaar. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door de ondergrondbehandeling, de constructie en materiaaleigenschappen van het te schilderen object, de kwaliteit van verlijming en de beglazing. Gebreken in constructie etc. dienen tijdig hersteld te worden.
Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen, dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).

Kleur Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld. In donkere ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).

Houdbaarheid Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Werkschema Zie merkblad (op aanvraag)