

Glazol grondlak

Elastische grond- en overgrondlak voor buiten
op basis van alkydhars

DE VOS VERF

Glazol Grondlak

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

— Uitstekende verwerking

— Hoge dekkracht en vulling

— Prima droging en vloeiing

— Uitstekend schuurbaar

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



DE VOS VERF



Omschrijving	Een luchtdrogende grond- en overgrondlak voor buiten op basis van alkydhars.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">- Uitstekende verwerking met kwast en verfroller- Hoge vulling en dekkraft- Snelle droging- Uitstekend schuurbaar- Goede vloeiing- Kan buiten minimaal 1 jaar onafgewerkt overstaan- Vochtregulerend- Zeer goede hechting op hout- Indien gewenst af te dunnen met max. 5% white spirit
Toepassing	Glazol grondlak kan buiten uitstekend worden toegepast als basisgrondlak en overgrondlak op nieuw en reeds geschilderd hout én op de juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof (zie Werkschema).
Verpakking	½, 1 en 2½ liter
Technische gegevens	
Applicatiemethode	Kwast, lakroller
Verwerkingsomstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C Relatieve luchtvochtigheid: max 85% Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt
Verdunning	Verdunnen met maximaal 5% Vuratine (terpentine, white spirit)
Geadviseerde laagdikte per laag	Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron
Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 75 micron	Stofdroog: na 2-3 uur Kleefvrij: na 5 uur Schuurbaar: na 16 uur Overschilderbaar: na 16 uur
Rendement	12-14 m ² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond
Dichtheid	Wit product: 1,32 kg/l
Vaste stofgehalte	Wit product: ca. 82 % (m/m)/ca. 69 % (v/v)
Vlampunt	40 °C
Glansgraad	Halfmat; 55 GU/20°
Vloeiing	Uitstekend
Elasticiteit	Zeer goed
Hechting	Uitstekende hechting op kaal hout, intacte, geschuurde en gereinigde laklagen, voorbehandeld staal en kunststof.
Overschilderbaarheid	Overschilderbaar met Glazol vls systeemlak, Glazol xtd hoogglosslak, Glazolux hoogglosslak, Glazol matglans kv en watergedragen Glazol lakken.
Dekkracht	Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw overgronden met Glazol grondlak, 1:1 gemengd met wit.
Reinigbaarheid	Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
Buitenduurzaamheid	Glazol grondlak kan buiten minimaal een jaar overstaan. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
Kleur	Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.
Werkschema	Zie merkblad (op aanvraag)