

# Remonta UV-coat

Hoogglanzende vernis voor buiten

# DEVOS VERF

## Remonta UV-coat

VERFFABRIEK  
H. DE VOS & ZN BV  
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE  
BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

Met UV-filter

Gemakkelijke verwerking

Prima buitenduurzaamheid

Perfecte vloeijing

**Verffabriek H. de Vos & Zn. bv**  
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag  
Telefoon 070 347 36 31  
[info@devosverf.nl](mailto:info@devosverf.nl) / [www.devosverf.nl](http://www.devosverf.nl)  
Den Haag / Haarlem / Brummen



# DE VOS VERF

# Remonta UV-coat



<b>Omschrijving</b>	Een luchtdrogende, hoogglanzende buitenbestendige blanke vernis op basis van alkydharsen.
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hoge, bolle glans</li><li>- Gemakkelijke verwerking</li><li>- Prima buitenduurzaamheid door UV-filter</li><li>- Uitstekende vloeïing</li><li>- Prima droging</li><li>- Bestand tegen opspattend zout en zoet water (niet geschikt voor toepassing onder de waterlijn)</li></ul>
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Remonta UV-coat kan buiten uitstekend worden toegepast op hardhouten (maatvast) deuren, ramen, winkelpuizen enz.</li><li>- Zeer geschikt voor al het houtwerk van jachten en schepen boven de waterlijn.</li></ul>
<b>Verpakking</b>	1 en 2½ liter
<b>Technische gegevens</b>	
<b>Applicatiemethode</b>	Kwast
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C Relatieve luchtvochtigheid: max 85% Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt. Verwerking bij te hoge luchtvochtigheid kan de glans doen verminderen. Bij hoge temperaturen wordt geadviseerd om extra af te dunnen met terpentine.
<b>Verdunning</b>	Vuratine (terpentine, white spirit) max. 5%
<b>Geadviseerde laagdikte per laag</b>	Droog: 35 micron komt overeen met Nat: 70 micron
<b>Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 70 micron</b>	Stofdroog: na 3-4 uur Kleefvrij: na 6 uur Overschilderbaar: na 24 uur
<b>Rendement</b>	Ca. 14 m <sup>2</sup> per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond.
<b>Dichtheid</b>	Blank product: 0,92 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	Blank product: ca. 59 % (m/m)/ca. 50 % (v/v)
<b>Vlampunt</b>	40 °C
<b>Glansgraad</b>	Hoge, bolle glans
<b>Vloeïing</b>	Uitstekend
<b>Elasticiteit</b>	7 mm Erichsen-indruk na 5 uur verouderen bij 100° C
<b>Overschilderbaarheid</b>	Vette houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel. Om hechtingsproblemen te voorkomen dienen oude waslagen volledig verwijderd te worden alvorens Remonta UV-coat wordt toegepast. Sommige tropische houtsoorten, zoals Merbau, kunnen uitbloedende inhoudsstoffen bevatten, welke vooraf geïsoleerd dienen te worden met 2 lagen Firolin 1-component deklak blank (20% verdunnen met Firolin verdunner).
<b>Reinigbaarheid</b>	Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
<b>Buitenduurzaamheid</b>	Goed. Een blanke/transparant aangekleurde afwerking is gevoeliger voor de inwerking van UV-straling dan een gepigmenteerd (dekkend) verfsysteem. Derhalve wordt geadviseerd om een blanke/transparante afwerking regelmatig te controleren, gebreken te herstellen en tijdig een nieuwe laag aan te brengen. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
<b>Kleur</b>	Blank en volgens De Vos kleurcollectie vernissen en blanke lakken.
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.
<b>Werkschema</b>	Zie merkblad (op aanvraag)