

Remonta Buitenbeits dekkend

Vochtregulerende, dekkende houtafwerking
voor buiten

DE VOS VERF

Remonta Buitenbeits dekkend

— Fraaie zijdeglans

— Eén-potsysteem

— Gemakkelijke verwerking

— Prima buitenduurzaamheid

— VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

— BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



DE VOS VERF

Remonta Buitenbeits dekkend



Omschrijving

Een vochtregulerende, dekkende buitenbeits op basis van alkydhars

Eigenschappen

- Gemakkelijke verwerking
- Goede vochtregulerende eigenschappen met behoud van hechting
- Eén-potsysteem (grond- overgrond- en afwerklaag in één bus)
- Prima buitenduurzaamheid
- Prima drogingseigenschappen
- Bij uitstek geschikt als onderhoudsverf in een periodeschema
- Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten van klasse I t/m IV
- Indien gewenst af te dunnen met max. 10% White Spirit

Toepassing

- Remonta buitenbeits dekkend kan buiten uitstekend worden toegepast als één-potsysteem voor het gronden, overgronden en afschilderen van geveltimmerwerk (loof- en naaldhout), houten boeidelen, schuttingen, tuinhuisjes enz.
- Remonta buitenbeits dekkend is uitstekend geschikt als onderhoudsverf op goed hechtende, oude alkydharsverflagen, bijvoorbeeld in een periodeschema van 10 jaar.

Verpakking

1 en 2½ liter

Technische gegevens

Applicatiemethode

Kwast, lakroller

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunning

Verdunnen met maximaal 10% Vuratine (terpentine, white spirit)

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: ca. 40 micron komt overeen met Nat: ca. 75 micron

Droging bij 20 °C, 65% RV en

Stofdroog: na 4 uur

een natte laag van 75 micron

Kleefvrij: na 8 uur

Overschilderbaar: na 1 à 2 dagen

Rendement

12-14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid

Wit product: 1,33 kg/l

Vaste stofgehalte

Wit product: ca. 75 % (m/m)/ca. 55 % (v/v)

Vlampunt

40 °C

Glansgraad

Zijdeglans

Vloeiing

Uitstekend

Elasticiteit

6 mm Erichsen-indruk na 5 uur verouderen bij 100° C

Overschilderbaarheid

Uitstekend overschilderbaar met vrijwel alle luchtdrogende alkydharsverven.

Sommige houtsoorten bevatten drogingsvertragende inhoudsstoffen, welke vooraf geïsoleerd dienen te worden met 2 lagen Firolin 1-component deklak blank (20% verdunnen met Firolin verdunner).

Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Dekkracht

Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw gronden en overgronden met Remonta buitenbeits dekkend, 1:1 gemengd met wit.

Reinigbaarheid

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Minimaal 3-4 jaar in een 3-lagensysteem. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door de ondergrondbehandeling, de constructie en materiaal-eigenschappen van het te schilderen object, de kwaliteit van verlijming en de beglazing. Gebreken in constructie etc. dienen tijdig hersteld te worden. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).

Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.

Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Kleur

Houdbaarheid

Werkschema

Zie merkblad (op aanvraag)

4350-3