

Remonta Jachtlak

Slijt- en krasvaste transparante lak voor binnen

DEVOS VERF

Remonta Jachtlak

— PU-versterkt

— Uitstekende verwerking

— Sneldrogend

— Perfecte vloeijing

— VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

— BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

Remonta Jachtlak



Omschrijving Een luchtdrogende, blanke jachtlak voor binnen op basis van een polyurethan-alkydhars.

Eigenschappen

- Slijt- en krasvast
- Uitstekende verwerking
- Sneldrogend
- Watervast
- Zeer goede vloeïing
- In drietal glansgraden: hoogglans, zijdeglans en heelmat
- Bestand tegen alcohol, wijn, hete koffie, thee enz.
- Gemakkelijk te reinigen

Toepassing Remonta jachtlak kan binnen worden toegepast op houtwerk van schepen en jachten.

Verpakking ½, 1 en 2½ liter (hoogglans en heelmat verkrijgbaar in 1 liter)

Technische gegevens

Applicatiemethode Kwast

Verwerkingsomstandigheden Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C
Relatieve luchtvochtigheid: max 85%
Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunning Verdunnen met 5-10% Vuratine (terpentine, white spirit)

Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 30 micron komt overeen met Nat: 70 micron

Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 70 micron Stofdroog: na 1 à 2 uur
Kleefvrij: na 4 uur
Overschilderbaar: na 24 uur

Rendement Ca. 14 m² per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Dichtheid 0,91 kg/l

Vaste stofgehalte Blank product: ca. 47 % (m/m)/ca. 37 % (v/v)

Vlampunt 40 °C

Glansgraad Hoogglans, zijdeglans en heelmat

Vloeïing Uitstekend

Elasticiteit Goed

Overschilderbaarheid Vette houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel.
Om hechtingsproblemen te voorkomen, dienen oude waslagen volledig verwijderd te worden alvorens Remonta jachtlak wordt toegepast.
Sommige houtsoorten bevatten drogingsvertragende inhoudsstoffen, welke vooraf geïsoleerd dienen te worden met 2 lagen Firolin 1-component deklak blank (20% verdunnen met Firolin verdunner).
Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Reinigbaarheid Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen

Gereedschap Reinigen met Vuratine (terpentine, white spirit)

Kleur Volgens De Vos kleurcollectie vernissen en blanke lakken

Houdbaarheid Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking

Werkschema Zie merkblad (op aanvraag)

4070-3