

Remonta Vloerverf

Slijt- en krasvaste vloerlak voor binnen

DE VOS VERF

Remonta Vloerverf

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Kras- en slijtvast

Snelle droging

Voor beton en hout

Fraaie zijdeglans

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen



DE VOS VERF

Remonta Vloerverf



Omschrijving	Een zijdeglanzende, 1-componentige vloerverf voor binnen op basis van een speciale polyurethan-alkydhars
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">- Kras- en slijvast- Zowel voor houten als steenachtige ondergronden- Fraaie zijdeglans- Gemakkelijke verwerking- Snel drogend- Goede vloeïing- Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
Toepassing	Remonta vloerverf kan binnen uitstekend worden toegepast op houten en betonnen vloeren met een lichte tot middelzware belasting
Verpakking	1, 2½ en 5 liter
Technische gegevens	
Applicatiemethode	Kwast, lakroller, vloerroller
Vermindering slipgevaar	Meng 50 g/l De Vos antislipkorrels door het product. Gemengde product regelmatig oproeren om uitzakken van de antislipkorrels te voorkomen.
Verwerkingsomstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 13 - 25 °C Relatieve luchtvochtigheid: max 85% Om een goed samenhangende coating te verkrijgen de volgende verwerkingsomstandigheden tijdens aanbrengen en droging in acht nemen: Temperatuur van betonnen ondergrond: 3° boven het dauwpunt. Luchttemperatuur niet beneden 13° C. Het vochtgehalte van de steenachtige ondergrond mag maximaal 5% zijn. De vloer dient minimaal 40 dagen oud te zijn. Onder de vloer dient een vochtscherm aanwezig te zijn tegen optrekkend vocht.
Verdunning	Verdunnen met maximaal 10% Vuratine (terpentine, white spirit)
Geadviseerde laagdikte per laag	Droog: 55 micron komt overeen met Nat: 100 micron
Droging bij 20 °C, 65% RV en een natte laag van 100 micron	Stofdroog: na 3 uur / Schuurbaar: na 6 uur / Overschilderbaar: na 24 uur. Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid is de vloer na 24 uur overschilderbaar en licht belastbaar. Het totale verfsysteem is normaal belastbaar 3-5 dagen na aanbrengen van de laatste verflaag.
Rendement	10 m² per liter bij een natte laagdikte van 100 micron, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond
Dichtheid	Wit product: 1,31 kg/l
Vaste stofgehalte	Wit product: 73 % (m/m)/55 % (v/v)
Vlampunt	40 °C
Glansgraad	Fraaie zijdeglans
Vloeïing	Goed
Elasticiteit	Voldoende om de werking van houten ondergrond op te vangen
Slijtvastheid	Vloersystemen zijn onderhevig aan mechanische slijtage, afhankelijk van de belasting. Deze slijtage valt in het algemeen minder op bij lichte kleuren dan bij donkere kleuren. Wij adviseren uw kleurkeuze af te stemmen op de te verwachten belasting.
Hechting	Uitstekende hechting op kaal hout, intacte, geschuurde en gereinigde laklagen, en voorbehandelde en uitgeharde betonnen en steenachtige vloeren
Overschilderbaarheid	Om hechtingsproblemen te voorkomen dienen oude waslagen volledig verwijderd te worden alvorens REMONTA vloerverf wordt toegepast. Sommige houtsoorten bevatten drogingsvertragende en/of uitbloedende inhoudsstoffen, welke vooraf geïsoleerd dienen te worden met twee lagen Firolin 1-component deklak blank (20% verdunnen met Firolin verdunner). Bestaande goed hechtende verflagen grondig reinigen, ontvetten en schuren alvorens REMONTA vloerverf aan te brengen.
Dekkracht	Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood en geel wordt geadviseerd om voor de eerste lagen gebruik te maken van geadviseerde kleuren uit de De Vos kleurkaart 'dekkende grondlakken'
Reinigbaarheid	Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking
Kleur	Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld
5000-01	