

DE VOS VERF

31700-01

Productinformatie

FLUWEX RS MUURVERF MAT

- Groep** : Muurverven
- Omschrijving** : Een hoogwaardige, watergedragen matte muurverf voor binnen: goed afneembaar, mooi en egaal eindresultaat, snel droog. Ideaal voor wanden in keukens, gangen en trappenhuisen.
- Eigenschappen** : - Goed afneembaar.
- Extra matte, egale afwerking op grote oppervlakten, ook bij kleine kijkhoek
- Goed te verwerken met kwast of verfrol
- Goed te verspuiten met de airless/aircoat verfspuit.
- Was- en schrobvast klasse 1 volgens DIN EN 13300
- Minimale verkleuring
- Snelle droging zodat behandelde ruimten direct in gebruik genomen kunnen worden
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.
- Toepassing** : - Op stuc- en pleisterwerk, winddroog beton, gips-, houtwolcement- en boardplaten.
- Diverse soorten behang, Renovlies, glasweefsel, glasvlies e.d.
- Goed hechtende, watervaste, bestaande dispersiemuurverflagen, die grondig zijn ontvet en gereinigd.
- Werkschema** : Bestaand verfsysteem (dispersie)
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Onbehandelde ondergrond
- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonsliksheid.
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Oude kalk- of lijmverflagen en kwalitatief minder goede latex
- Bestaande, slecht hechtende verflagen zo volledig mogelijk verwijderen.

28-10-22

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL18INGB0000015119
ABN AMRO
NLS1ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

DE VOS VERF

31700-01

Productinformatie

FLUWEX RS MUURVERF MAT

- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Gereinigde ondergrond voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Bovenstaande ondergronden afwerken met één of twee lagen FLUWEX RS muurverf mat.

Opmerking

- Bij toepassing in vochtige ruimten, zoals badkamers en keukens dient men erop te letten dat oude muurverflagen watervast zijn en bij voorkeur dampopen zijn. De watervastheid kan gecontroleerd worden door de oude verflaag nat te maken met water en met een scherp voorwerp te controleren of deze week of rul wordt.
- Waterkringen, nicotinevlekken of andere voor dispersieverven gevoelige plekken dienen geïsoleerd te worden. Raadpleeg product-info FLUWEX ISO muurverf (31900) of GLAZOL WPM multiprimer (14500) of informeer bij onze technische dienst.
- Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met ROESTEX LV primer.

Verpakking

- : 1, 2.5, 5 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfroller. Goed te verspuiten met airless/aircoat verfspuit.
- Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.
De maximale verwerkingstemperatuur is 30° C (ondergrond en omgeving).
Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 85%.
- Droogtijden : - Stofdroog en kleefvrij : na 3 uur
- Overschilderbaar : na 3-6 uur
- Overschilderbaar : Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf.
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
- Dichtheid : Wit product: 1,45 kg/dm³
- Vaste stofgehalte : Wit product: 66% m/m, 46% v/v
- Spuitcondities (aircoat) : - Materiaaldruk: 200-240 bar; luchtdruk: ca. 4 bar
- Spuittip 17-40, 17-50
- Verdunning : Water
- Vergelingsweerstand : Niet vergelijkend
- Rendement : 7 - 9 m² per liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond
- Glansgraad : Mat (1.4 GU/20°, 2.6 GU/85°, wit product)

28-10-22

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE VOS VERF

31700-01

Productinformatie

FLUWEX RS MUURVERF MAT

- Ter voorkoming van een bonte afwerking wordt bij onbehandelde gestuukte plafonds geadviseerd voor te strijken met Fluwex FG fixeermiddel alvorens vlot in twee lagen af te werken. Voor een langere 'open-tijd' wordt geadviseerd Fluwex spackmuurverf toe te passen.
- Reinigbaarheid : - Goed afneembaar. Verontreinigingen voorzichtig verwijderen (deppen) met een schone, pluisvrije, vochtige doek of schone, natte spons. Met overige reinigingsmiddelen eerst een proefvlak opzetten.
- Was en schrobvast volgens DIN EN 13300.
- Dekkend vermogen : Goed
- Houdbaarheid : In goed gesloten verpakking minimaal 6 maanden. Bij voorkeur opslaan op droge, koele plaats. Absoluut **vorstvrij** bewaren.
- Kleur : In vrijwel alle kleuren uit de DE VOS kleurencollectie of eventueel volgens passend voorbeeld.

28-10-22

3



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG

WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL18INGB0000015119
ABN AMRO
NLS1ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.